



КЛЕЙ UNIBOND WD 3288 UNIVERSUM®

высококачественный, не содержащий растворителей клей на основе акриловой дисперсии с высокой клеящей способностью для укладки текстильных покрытий

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для приклеивания текстильных покрытий на вторичной синтетической и войлочной основе, для покрытий из вспененного винила на войлочной подложке на впитывающие основания, а также для иглопробивного материала и для покрытий из натуральных волокон на латексной подложке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- возможна укладка покрытий на еще влажный клеевой слой;
- высокая клеящая способность;
- легконаносимый;
- не содержит растворителей;
- пригоден для отапливаемых полов;
- хорошая начальная клеевая способность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	средневязкая наполненная масса бежевого цвета
Консистенция	средняя вязкость
Плотность, г/см³	1,5±0,05
Способ нанесения	зубчатый шпатель ТКВ А1, А2, В1
Растворитель	вода
Расход, г/м²	300–450
Время для подсушки клея (+23 °С, ОВ 60%), мин	5–15
Время для укладки, мин	30
Время полимеризации, час	24

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие предварительно разложить в помещении для акклиматизации. Клей тщательно перемешать, т.к. при длительном хранении может произойти его расслоение. После перемешивания полностью восстанавливает свои свойства.

Подготовить основание: очистить, обезжирить, нанести грунтовку. Клей наносится на предварительно подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя. Покрытие укладывать после подсушки нанесенного клея (5–15 мин). После укладки покрытия его следует тщательно притереть, особенно в области шва. Температура в помещении, а также клея и покрытия при укладке от +15 °С до +25 °С. Относительная влажность не выше 65%. Рекомендуется исключить сквозняк в помещении до полной укладки покрытия.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

В жидком состоянии очищается водой, после полимеризации – механическим способом либо органическим растворителем.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в ведрах общей массой 5 кг и 10 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев. Остатки клея можно хранить в плотно закрытой упаковке непродолжительное время.

ГК UNIVERSUM



Внимание! Не размораживать в горячей воде и при помощи отопительных приборов!
Рекомендуемая температура хранения от +5 °С до +25 °С.
Рекомендуемая температура транспортировки от +5 °С до +35 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды.

ЭКОЛОГИЯ

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству. Полностью затвердевший материал может утилизироваться как твердый строительный мусор.

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

Товар сертифицирован, имеет Свидетельство о государственной регистрации. В компании внедрены системы менеджмента качества (на соответствие требованиям ISO 9001:2008), системы экологического менеджмента (на соответствие требованиям ISO 14001:2004) и системы управления промышленной безопасностью и охраной труда (на соответствие требованиям OHSAS 18001:2007)

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.09.18

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.