

## PLASTIZOL 4004 UNIVERSUM®

пластизоль для пропитки шахтных сеток методом окунания

Однородная пастообразная масса без посторонних включений, белого цвета.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Пластизоль марки 4004 используют для пропитки шахтных сеток, которые служат в качестве внутреннего ограждения боков и кровли горных выработок различного назначения, форм и размеров, в т.ч. монтажных и демонтажных камер при температурах от -50 °С до +50 °С.

А также сеток и ткани из полиэфирных, базальтовых, стекловолоконных и других нитей для придания им негорючих и антистатических свойств, применяется для изоляции слесарно-монтажного инструмента, используемого при работах под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока.

### СОСТАВ

	% ввода на 1 т.
ПВХ смолы	26,2
Функциональные добавки	8
Соевое масло	0,4
Диоктиладипинат	21,8
Гидроксид алюминия	8,7
Микрокальцит	34,9

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Еврокуб в стальной обрешетке, вместимостью 1300 л или другая тара по согласованию с потребителем.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Упакованный пластизоль транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

Класс пожарной опасности НГ.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промыть участок проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. При работе использовать очки и защитную одежду.

### ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

10.03.2020

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: [info@untec.ru](mailto:info@untec.ru). Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.