

PLASTIZOL 2004 UNIVERSUM®

пластизоль для пропитки геосетки методом окунания

Однородная пастообразная масса без посторонних включений, черного цвета.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пластизоль марки 2004 используют для пропитки защитным слоем полиэфирных, базальтовых, стекловолоконных и других нитей геосетки, предназначенной для армирования слоев асфальтобетона. Такие полиэфирные геосетки с ПВХ-пропиткой применяют при строительстве и ремонте автомобильных дорог, площадок под высокие нагрузки, а также армогрунтовых конструкций.

СОСТАВ

	% ввода на 1 т.
ПВХ смолы	30
Функциональные добавки	34,5
Микрокальцит	35
Пигмент	0,5

ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Ед. изм.	Показатель	Методы испытаний
Внешний вид	–	Однородная пастообразная масса без посторонних включений и сгустков	Визуально
Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246 (сопло диаметром 6 мм) с	50–150	ГОСТ 8420	
Вязкость по ротационному вискозиметру типа Брукфильда типа RVT или ВР-1М 10 об/мин	Па с	2–5	ГОСТ 25271
Образец, полученный из пластизоля			
Внешний вид	–	Гладкая поверхность, без раковин и вздутий.	Визуально
Цвет	–	Черный, или по согласованию с заказчиком	–
Прочность при разрыве, не менее	МПа (кгс/см ²)	4 (40)	ГОСТ 11262
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	200	ГОСТ 11262

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Еврокуб в стальной обрешетке, вместимостью 1300 л или другая тара по согласованию с потребителем.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Упакованный пластизоль транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

Класс пожарной опасности НГ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промыть участок проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. При работе использовать очки и защитную одежду.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкова-



ние данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

10.03.2020

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.